



FLEXO PRINTING STARFLEX RX-2xxx

RX-2xxx – это спирторастворяемая краска на основе нитроцеллюлозы для ротогравюрной (глубокой) печати. Она может быть использована для печати на широком спектре бумажных и синтетических материалов с последующей термосваркой. Имеет хорошую адгезию, при необходимости можно использовать адгезионную добавку.

Основана на комбинированном нитроцеллюлозном связующем, подходит как для растровых, так и плашечных работ.

RX - 2xxx серия предназначена для печати на:

- **Бумажные материалы**
Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 2xxx подходят для работы как на мелованной, так и на немелованной бумаге, картоне, крафт-бумаге и т.п
- **Невпитывающие материалы**
Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 2xxx имеют хорошую адгезию и сопротивление царапанью для следующих невпитывающих материалов:

<i>Полиэтилен (ПЭ)</i>	обработанный, ПЭНД, ПЭВД
<i>Полипропилен (ПП)</i>	обработанный, ориентированный (OPP), биосоориентированный (BOPP), соэкструдированный, с акриловым покрытием
<i>Алюмин. Фольга</i> <i>Кашированная фольга</i>	Лакированная Праймированная

RX - 2xxx поставляется всех основных цветов по системе PANTONE®.

СВОЙСТВА RX - 2xxx

- Хорошая передача краски.
- Хороший блеск и глянец.
- Высокая насыщенность.
- Отличная водо- и жиростойкость.
- Отличные ламинирующие свойства.
- Высокая стойкость к истиранию.
- Хорошая влагостойкость.
- Отличается повышенной эластичностью.
- Высокая сопротивляемость к высоким температурам (возможна последующая термосварка упаковки).

- Сертифицировано для печати пищевой упаковки.

ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	RX - 2xxx
Исходная вязкость	30-35 секунд/D4/25 c°
Рабочая вязкость ротогравюрной печати без ракельного ножа	18-22 секунд/D4/25 c°
Ротогравюрная печать (глубокая печать) с ракельным ножом	22-25 секунд/D4/25 c
Водостойкость	5
Кислотостойкость	5
Жиростойкость	4
Щелочестойкость	5
Стойкость к мылу	5
Светостойкость (голубая шертная шкала)	5-8
Термостойкость	макс +200 c°
Морозостойкость	макс -25 c°
Адгезия	5
Ламинирование	5

Разбавитель Ротогравюрная печать
50 % IPA + 50 % Этилацетат

Замедлитель: Метоксипропанол

Ускоритель: Этилацетат

Внимание: Рекомендуем добавлять в краску серии **RX-2xxx** до 10% лака **RX 0910**.