



## **FLEXO PRINTING STARFLEX RX-6xxx**

**RX-6xxx** предназначена для получения красочного слоя хорошей цветовой насыщенности при печати растровых полутоновых, штриховых, фоновых элементов на флексографических печатных машинах со средней (до 200 м/мин) скоростью печати и применением анилоксовых валов с линиатурой до 160 лин/см.

Должным образом разбавленные, краски серии **RX-6xxx** при печати на валах с линиатурой от 80 лин/см (до 160 лин/см) позволяют получать достаточно яркую насыщенную печать.

Мы рекомендуем эту серию красок, как хорошее экономичное решение для «плащечной» или растровой печати на анилоксовых валах со средним и высоким краскопереносом, например печать на пакеты ПВД с полноцветным рисунком или на пакетах ПНД типа «майка».

**RX-6xxx** – это экономичное решение, хорошо подходящее для несложных печатных задач (пакеты, промышленная упаковка).

**RX-6xxx** серия предназначена для печати на:

- **Бумажные материалы**  
Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 6xxx подходят для работы на бумаге, картоне, крафт-бумаге и т.п.
- **Невпитывающие материалы**  
Краски серии FLEXO PRINTING STARFLEX RX – 6xxx имеют хорошую адгезию и сопротивление царапанью для следующих невпитывающих материалов:

Полиэтилен (ПЭ)	обработанный, ПЭНД, ПЭВД
-----------------	-----------------------------

### **СВОЙСТВА RX - 6xxx**

- Хорошая передача краски.
- Хороший блеск и глянец.
- Стойкость к истиранию.
- Отличается повышенной эластичностью.
- Сертифицировано для печати пищевой упаковки.

### **ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**Исходная вязкость:** 30-35 секунд/D4/25°C.

**Рабочая вязкость:** с ракелем 22-24 секунды/D4/25°C.

без ракеля 20-22 секунды/D4/25°C.

**Разбавитель:** 80% IPA + 10% этилацетат +10% метоксипропанол.

**Замедлитель:** Метоксипропанол или этоксипропанол (при добавлении большого количества этоксипропанола, могут возникнуть проблемы с ламинацией = деламинация).

**Ускоритель:** Этилацетат.

### Процесс краски

<b>RX 6010</b>	Process Magenta
<b>RX 6110</b>	Process Blue
<b>RX 6210</b>	Process Yellow
<b>RX 6510</b>	Process Black

### Базовые оттенки

<b>RX 0002</b>	Warm Red p.C
<b>RX 0011</b>	Rubin Red
<b>RX 0032</b>	Red p.032C
<b>RX 0086</b>	Red p.485C
<b>RX 0139</b>	Dark blue
<b>RX 0172</b>	Blue p.072C
<b>RX 0173</b>	Reflex Blue p.C
<b>RX 0214</b>	Opaque Yellow
<b>RX 0221</b>	Orange p.021
<b>RX 0310</b>	Green p.C
<b>RX 0403</b>	Violet p.C
<b>RX 0405</b>	Purple p.C
<b>RX 0415</b>	SILVER
<b>RX 0420</b>	STARFLEX SILVER
<b>RX 0485</b>	IMITATION GOLD
<b>RX 0490</b>	OPAQUE GOLD